



1L

5L

Les produits Ciranova® sont destinés à l'utilisateur professionnel. Le mode d'emploi repris dans la fiche technique a été rédigé après les tests nécessaires et des années d'expérience. Ainsi il a été établi d'après nos meilleures connaissances et capacités. L'utilisateur se doit donc de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Nous n'assurons dès lors aucune garantie de cette fiche technique.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be

FICHE TECHNIQUE

HARDWAXOIL MAGIC SATIN

DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile Cire dure à base d'huiles et de cires naturelles et végétales, avec une excellente résistance à l'usure. Donne au bois un beau lustre satiné. Bon pouvoir de remplissage, couleur naturelle, excellente résistance chimique et mécanique. Les résistances peuvent être améliorées par addition de 5% durcisseur UA (optionnel).

DONNEES TECHNIQUES

VISCOSITE	+/- 35-45 SEC (DIN 4MM)
EXTRAIT SEC	+/- 51% EN POIDS
DENSITE	+/- 0.91 KG/L
BRILLANCE	SATIN
COULEUR	INCOLORE

CONFORME LA DIRECTIVE EUROPEENE DECO PAINT 2010

CARACTERISTIQUES

Spécialement approprié pour huiler les parquets et meubles. Donne au parquet un aspect naturel. On peut réparer facilement les parquets huilés. Il est conseillé d'appliquer des couches fines. Plusieurs couches augmentent la brillance.

TRAITEMENT PREALABLE

La surface doit être complètement propre. Poncez d'abord le bois au grain 100-120.

MODE D'EMPLOI

Bien remuer avant l'emploi. On peut appliquer le HARDWAXOIL MAGIC SATIN Ciranova® avec une brosse, chiffon, éponge ou mono brosse. Le surplus doit être essuyé. Pour des bois durs, on applique au moins deux couches, pour les bois tendres on conseille d'appliquer trois couches. Pour application industrielle nous vous conseillons de contacter notre service technique Ciranova®.



TEMPS DE SECHAGE

La deuxième couche peut être appliquée après 6 à 8 heures. Le temps de séchage dépendant de l'humidité et température ambiante. Des couches épaisses augmentent le temps de séchage. Une bonne température et ventilation écourte le temps de séchage.



CAPACITE D'ETALEMENT

25-30m² /litre et par couche

TRAITEMENT ULTERIEUR

Nettoyage mensuel avec le Savon pour parquet Ciranova®. Une fois par année traiter le parquet avec l'huile d'entretien Ciranova®. Lors de salissures importantes, il est conseillé d'utiliser le nettoyeur intensif Ciranova. Le Hardwaxoil est complètement durci après 2 semaines. Pendant cette période il est conseillé d'éviter tout contact avec de l'eau ou de tous produits d'entretien.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Durée de conservation : 2 ans dans l'emballage d'origine bien fermé.

MENTIONS PARTICULIERES

Jeter vos chiffons et pads usés dans de l'eau après utilisation. Risque d'auto-combustion. Nous conseillons d'utiliser le Hardwaxoil Magic SATIN comme couche de finition sur les Hardwaxoils teintés. Huile teintées: faire essais avant traitement du parquet. Pour nettoyer les outils utilisés, vous pouvez utiliser le Diluant de nettoyage Ciranova.